



INCOLAB SERVICES RUSSIA S.C.
COMMODITY SAMPLERS AND ANALYTICAL CHEMISTS

HEAD OFFICE AND LABORATORY
25/2 ul. Novostroek
198152 St. Petersburg
Russia

Telephone (812) 3206033/320603
(812) 3206288
(495) 6457901
Teletax (812) 3206005
(495) 6457901
E-mail: inco@incolab.ru

Certificate of Assay
Сертификат испытаний

Date / Дата	:	The 08 th of February 2019 / 08 февраля 2019
Our ref. / Наш номер	:	1902135RUS
Material / Материал	:	Wood pellets / Древесные гранулы
Ex	:	Submitted sample from LLC «MashLesProm» / Предоставленный образец от ООО «МашЛесПром»
Date of sample receiving / Дата получения образца	:	The 08 th of February 2019 / 08 февраля 2019

TOTAL MOISTURE / ОБЩАЯ ВЛАГА	:	8.9 %	EN 14774-1
ASH IN DRY / ДОЛЯ НА СУХОЕ СОСТОЯНИЕ	:	1.0 %	EN 14775
ASH AS RECEIVED / ДОЛЯ НА ПАРОВОЕ СОСТОЯНИЕ	:	0.9 %	
VOLATILE MATTER IN DRY / ВЕЩЕСТВО НЕУПЬЯТЫХ ВЕЩЕСТВ НА СУХОЕ СОСТОЯНИЕ	:	81.0 %	EN 15146
VOLATILE MATTER AS RECEIVED / ВЕЩЕСТВО НЕУПЬЯТЫХ ВЕЩЕСТВ НА ПАРОВОЕ СОСТОЯНИЕ	:	73.8 %	
GROSS CALORIFIC VALUE IN DRY / СУММАРНАЯ ТЕПЛОТА СГОРАНИЯ НА СУХОЕ СОСТОЯНИЕ	:	5843 kcal/kg	EN 14918
GROSS CALORIFIC VALUE AS RECEIVED / СУММАРНАЯ ТЕПЛОТА СГОРАНИЯ НА ПАРОВОЕ СОСТОЯНИЕ	:	5323 kcal/kg	
NET CALORIFIC VALUE AS RECEIVED / ЧИСТАЯ ТЕПЛОТА СГОРАНИЯ НА ПАРОВОЕ СОСТОЯНИЕ	:	4965 kcal/kg	
SULPHUR IN DRY / СЕРА ОБЩАЯ НА СУХОЕ СОСТОЯНИЕ	:	0.03 %	EN 15269
SULPHUR AS RECEIVED / СЕРА ОБЩАЯ НА ПАРОВОЕ СОСТОЯНИЕ	:	0.03 %	
DURABILITY AS RECEIVED / МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ	:	98.9 %	EN 15210-1



For and on behalf of,
INCOLAB SERVICES R.S.C.